



Guida pratica alle soluzioni antincendio

con sistemi a secco





Tabella riepilogativa delle modifiche

- Introdotta la soluzione dal nuovo Fascicolo Tecnico dedicato ai tamponamenti esterni F.T. SI-022-06-2025;
- Introdotta la soluzione dal nuovo Fascicolo Tecnico dedicato ai setti autoportanti F.T. SI-012-03-2025;
- Rinnovo dei Fascicoli Tecnici:
 - F.T. SI-011-04-2025 – Riqualifica di pareti non portanti
 - F.T. SI-019-04-2024-01 – Doppia orditura easy

indice

- 06 PARETI LEGGERE**
(Prove secondo EN 1364-1)
- 18 PARETI ESTERNE**
- 19 SETTI INDIPENDENTI / CAVEDI TECNICI**
(Prove secondo EN 1364-1)
- 22 PROTEZIONE DI PARETI NON PORTANTI**
(Prove secondo EN 1364-1)
- 24 PROTEZIONE DI PARETI PORTANTI**
(Prove secondo EN 1365-1)
- 25 CONTROSOFFITTI A MEMBRANA / INDIPENDENTI**
(Prove secondo EN 1364-2)
- 27 PROTEZIONE DI SOLAI**
(Prove secondo EN 1365-2)
- 29 PROTEZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO**
(Prove secondo EN 13381-4)
- 31 PROTEZIONE SCATOLE ELETTRICHE**
(Prove secondo EN 1366-3)

La tranquillità del vivere: **a prova di fuoco.**





La capacità del gesso di **opporsi all'azione del fuoco** risiede nelle sue caratteristiche fisico chimiche, ed in particolare nella sua composizione molecolare (solfato di calcio bivalente, $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$).

Quando le temperature raggiungono livelli elevati **ha inizio il processo di calcinazione**, ovvero la separazione delle molecole d'acqua tramite evaporazione: tale processo ha inizio sul lato esposto al fuoco e si propaga verso l'interno, mentre il passaggio di stato dell'acqua cristallizzata dissipa il calore, col risultato che fino a che la calcinazione non è terminata, le temperature nell'intorno dell'elemento aggredito dal fuoco non superano i 110°C .

Il tempo per cui il fenomeno può protrarsi è legato a molti fattori, tra i quali sicuramente **spessore e densità dello strato in gesso, nonché la presenza di specifici additivi minerali e di fibre di rinforzo**.

Gli elementi costruttivi in cartongesso, sistemi costituiti da più lastre, struttura metallica e materiali isolanti, **hanno la capacità di trasformarsi in un'importante riserva d'acqua che viene ceduta**, in forma di vapore, durante l'incendio, e continuano ad opporsi alla trasmissione del calore anche quando il processo di calcinazione è terminato.

Se opportunamente progettati, costituiscono un'efficace barriera che impedisce la propagazione del fuoco tra compartimentazione per periodi di tempo che vanno da alcune decine di minuti ad oltre quattro ore.


PARETI LEGGERE (Prove secondo EN 1364-1)





Pareti a singola orditura metallica

	Pareti EI 30	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre standard		EI 30 $R_w = 32$ dB	Pregy D75/M50 - 2 PS - 1 pregyplac BA13 - Orditura C50/50 dorso-dorso int. 600 mm - 1 pregyplac BA13 <i>Sostituibilità pregyplac BA13*</i>	 Effectis 05-V-151 Indice A + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]
		EI 30 $R_w = 43$ dB	Pregy D75/M50 - 2 PS - LM - 1 pregyplac BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro min. 13,5 kg/m ³ sp. 40 mm - 1 pregyplac BA13 <i>Sostituibilità pregyplac BA13*</i>	 WFRG 17757B + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]
		EI 30 $R_w = 43$ dB	Pregy D125/M75 - 4 PSplus - 2 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 2 pregyplac plus BA13	 Ist. Giordano 338285-3822FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m[#]
		EI 30 $R_w = 55$ dB	Pregy D125/M75 - 4 PSplus - LM - 2 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 2 pregyplac plus BA13	 Ist. Giordano 390158-4189FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m[#]
Lastre easy		EI 30 $R_w = 51$ dB	Pregy D100/M50 - 4 easy - LM - 2 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 easy 13®	 Ist. Giordano 412557-4367FR + Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	12,00 m[#]
Lastre speciali		EI 30 $R_w = 59$ dB	Pregy D125/M75 - 2 PSplus + 2 LaDura - LM - 1 ladura® plus BA13 - 1 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 60 mm - 1 pregyplac plus BA13 - 1 ladura® plus BA13	 Ist. Giordano 399811-4274FR + Rapporto EXAP I.G. 412201	12,00 m[#]
PROMATECT®-100X		EI 30 $R_w = 49$ dB	Parete EI30 a grande altezza con isolante - 1 x 20 mm PROMATECT®-100X - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia min. 15 kg/m ³ sp. 60 mm - 1 x 20 mm PROMATECT®-100X <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i>	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato Applus 22/32307429 + Rapporto EXAP 23-32301545	12,00 m[#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregypalac BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregypalac plus, pregypalac A1, pregypapor, pregydro, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, pregypflam, pregypflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

Lastre antincendio	Pareti EI 45	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
		EI 45 $R_w = 45 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PF 13 - 2 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 2 pregyflam BA13	 Ist. Giordano 381597-4112FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m[#]
		EI 45 $R_w = 56 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PF 13 - LM - 2 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 45 mm - 2 pregyflam BA13	 Ist. Giordano 381599-4114FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m[#]

Lastre standard	Pareti EI 60	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
		EI 60 $R_w = 42 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 PS - 2 pregyplac BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - 2 pregyplac BA13 <i>Sostituibilità pregyplac BA13*</i>	 SP P805090 + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	4,00 m[#]
		EI 60 $R_w = 43 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PSplus - 2 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 2 pregyplac plus BA13 <i>Sostituibilità pregyplac plus BA13**</i>	 Ist. Giordano 338285-3822FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]
		EI 60 $R_w = 52 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 PS - LM - 2 pregyplac BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 2 pregyplac BA13 <i>Sostituibilità pregyplac BA13*</i>	 Efectis R001815 + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m[#]
		EI 60 $R_w = 49 \text{ dB}$	Pregy D150/M75 - 6 PSplus - 3 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 3 pregyplac plus BA13 <i>Sostituibilità pregyplac plus BA13**</i>	 Ist. Giordano 338285-3822FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m[#]
		EI 60 $R_w = 56 \text{ dB}$	Pregy D125/M50 - 6 PS - LM - 3 pregyplac BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 3 pregyplac BA13 <i>Sostituibilità pregyplac BA13*</i>	 Efectis R001815 + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	7,00 m[#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;





* Ove indicato, le lastre pregyplac BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac plus, pregyplac A1, pregyvapor, pregydro, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

** Ove indicato, le lastre pregyplac plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac A1, pregyvapor, pregydro, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qrcode e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.






PARETI LEGGERE (Prove secondo EN 1364-1)

Pareti a singola orditura metallica

	Pareti EI 60	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre standard		EI 60 $R_w = 59 \text{ dB}$	Pregy D147/M75 - 4 PS BA18 - LM - 2 pregyplac BA18 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia (min. 15 kg/m³ sp. 45 mm) - 2 pregyplac BA18	 LAPI 279-C-22-385FR + Rapporto EXAP LAPI 074-C-22-AR1-22	12,00 m [#]
		EI 60 $R_w = 37 \text{ dB}$	Pregy D105/M75 - 2 PF 15 - 1 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 1 pregyflam BA15 <i>Sostituibilità pregyflam BA15*</i>	 Ist. Giordano 381598-4113FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m [#]
Lastre antincendio		EI 60 $R_w = 50 \text{ dB}$	Pregy D105/M75 - 2 PF 15 - LR - 1 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di roccia 60 kg/m³ sp. 50 mm - 1 pregyflam BA15 <i>Sostituibilità pregyflam BA15*</i>	 Ist. Giordano 295257-3419FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m [#]
		EI 60 $R_w = 47 \text{ dB}$	Pregy D130/M75 - 2 PF 15 + 2 PF 13 - 1 pregyflam BA13 - 1 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 1 pregyflam BA15 - 1 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13/BA15*</i>	 Ist. Giordano 381598-4113FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m [#]
		EI 60 $R_w = 54 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 PF 13 - LR - 2 pregyflam BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 2 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 351340-3917FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,20 m [#]
		EI 60 $R_w = 48 \text{ dB}$	Pregy D135/M75 - 2 PF 15 - 2 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 2 pregyflam BA15	 Ist. Giordano 381600-4115FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m [#]
		EI 60 $R_w = 57 \text{ dB}$	Pregy D135/M75 - 4 PF 15 - LM - 2 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 2 pregyflam BA15 Accessori <i>Scatole elettriche protette con "PROMASEAL®-PLSK 503 Wall"</i>	 Ist. Giordano 401066-4286FR + Rapporto EXAP 412204	12,00 m [#]
					

[#] Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregyflam BA13/BA15 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyflam A1, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, aventi spessore almeno pari a quello testato.

	Pareti EI 60	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre easy		EI 60 $R_w = 41 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 easy - 2 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - 2 easy 13® <i>Sostituibilità easy 13® ***</i>	Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	5,00 m#
		EI 60 $R_w = 51 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 easy - LM - 2 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 easy 13® <i>Sostituibilità easy 13® ***</i>	 Ist. Giordano 412557-4367FR + Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	5,00 m#
Lastre speciali		EI 60 $R_w = 48 \text{ dB}$	Pregy D75/M50 - 2 LD - LR - 1 ladura® plus BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 1 ladura® plus BA13 <i>Sostituibilità ladura® plus BA13*</i>	 Ist. Giordano 351340-3917FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,20 m#
		EI 60 $R_w = 50 \text{ dB}$	Pregy D75/M50 - 2 S-tex - LR - 1 solidtex® indoor - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 1 solidtex® indoor <i>Sostituibilità solidtex® indoor**</i>	 Ist. Giordano 351340-3917FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,20 m#
		EI 60 $R_w = 59 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 LD - LR - 2 ladura® plus BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 2 ladura® plus BA13 <i>Sostituibilità ladura® plus BA13*</i>	 Ist. Giordano 351340-3917FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,20 m#
		EI 60 $R_w = 61 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 S-tex - LR - 2 solidtex® indoor - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 2 solidtex® indoor <i>Sostituibilità solidtex® indoor**</i>	 Ist. Giordano 351340-3917FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,20 m#
		EI 60 E 90 $R_w = 49 \text{ dB}$	Pregy D-Curva 89/M50 - 6 Flex - LR - 3 PregyFlex BA6 - Orditura C50/50 int. 195 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 45 mm - 3 PregyFlex BA6 <i>Raggio di curvatura ≥ 300 mm</i>	 Efectis 06-E-130	4,00 m#

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre ladura® plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® A1, ladura® vapor, solidtex® indoor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.





** Ove indicato, le lastre solidtex® indoor possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® vapor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

*** Ove indicato, le lastre easy 13® possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac, pregyplac plus, pregyplac A1, pregyvapor, pregydro, white air, ydro white air, pregydur I, pregydur white, pregsoundboard, easy pro 13®, ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, ladura® vapor, solidtex® indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, pregyflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qr code e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.

PARETI LEGGERE (Prove secondo EN 1364-1)




Pareti a singola orditura metallica

	Pareti EI 90	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre standard		EI 90 $R_w = 43 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PSplus - 2 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 2 pregyplac plus BA13 <i>Sostituibilità pregyplac plus BA13*</i>	 Ist. Giordano 338285-3822FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]
		EI 90 $R_w = 55 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PSplus - LM - 2 pregyplac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 2 pregyplac plus BA13 <i>Sostituibilità pregyplac plus BA13*</i>	 Ist. Giordano 390158-4189FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	4,00 m[#]
Lastre antincendio		EI 90 $R_w = 50 \text{ dB}$	Pregy D105/M75 - 2 PF 15 - LR - 1 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di roccia 60 kg/m ³ sp. 50 mm - 1 pregyflam BA15 <i>Sostituibilità pregyflam BA15**</i>	 Ist. Giordano 295257-3419FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	3,00 m[#]
		EI 90 $R_w = 54 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 PF 13 - LR - 2 pregyflam BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m ³ sp. 40 mm - 2 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13**</i>	 WFRG 19056B + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m[#]
		EI 90 $R_w = 60 \text{ dB}$	Pregy D125/M50 - 6 PF 13 - LR - 3 pregyflam BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m ³ sp. 40 mm - 3 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13**</i>	 WFRG 19056B + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	7,00 m[#]
		EI 90 $R_w = 53 \text{ dB}$	Pregy D150/M75 - 6 PF13 - LM - 3 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 3 pregyflam BA13	 Ist. Giordano 407264-4339FR + Rapporto EXAP 412200	12,00 m[#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregyplac plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac A1, pregyvapor, pregydro, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

** Ove indicato, le lastre pregyflam possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyflam A1, ladura® plus, ladura® A1, ladura® vapor, solidtex® indoor aventi spessore almeno pari a quello testato.

	Pareti EI 90	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre easy		EI 90 $R_w = 46$ dB	Pregy D100/M50 - 2 easy + 2 easy pro - 1 easy pro 13® - 1 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - 1 easy 13® - 1 easy pro 13® Sostituibilità easy 13® *** Sostituibilità easy pro 13® ****	Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	4,00 m#
		EI 90 $R_w = 54$ dB	Pregy D100/M50 - 2 easy + 2 easy pro - LM - 1 easy pro 13® - 1 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 1 easy 13® - 1 easy pro 13® Sostituibilità easy 13® *** Sostituibilità easy pro 13® ****	Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	4,00 m#
Lastre speciali		EI 90 $R_w = 59$ dB	Pregy D125/M75 - 2 PSplus + 2 LaDura - LM - 1 ladura® plus BA13 - 1 pregypac plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 60 mm - 1 pregypac plus BA13 - 1 ladura® plus BA13	 Ist. Giordano 399811-4274FR + Rapporto EXAP I.G. 412201	5,00 m#
		EI 90 $R_w = 61$ dB	Pregy D125/M75 - 2 PSplus + 2 S-tex - LR - 1 pregypac plus BA13 - 1 solidtex® indoor - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 60 mm - 1 solidtex® indoor - 1 pregypac plus BA13 Sostituibilità pregypac plus BA13* Sostituibilità solidtex® indoor**	 Ist. Giordano 351103-3915FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,20 m#
Parete curva		EI 90 $R_w = 49$ dB	Pregy D-Curva 89/M50 - 6 Flex - LR - 3 pregyflex BA6 - Orditura C50/50 int. 195 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 45 mm - 3 pregyflex BA6 Raggio di curvatura ≥ 300 mm Lunghezza semi-conchiglia ≤ 1200 mm	 Efectis 06-E-115	4,00 m#

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregypac plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregypac A1, pregyvapor, Pregydro, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, pregypac, pregypac A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.






** Ove indicato, le lastre solidtex® indoor possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® vapor, pregypac, pregypac A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

*** Ove indicato, le lastre easy 13® possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregypac, pregypac plus, pregypac A1, pregyvapor, pregydro, white air, ydro white air, pregdur I, pregdur white, pregysoundboard, easy pro 13®, ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, ladura® vapor, solidtex® indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, pregypac, pregypac A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

**** Ove indicato, le lastre easy pro 13® possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, solidtex® indoor, solidtex® outdoor XT, pregypac, pregypac A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

PARETI LEGGERE (Prove secondo EN 1364-1)

Pareti a singola orditura metallica






Pareti EI 120	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
	EI 120 $R_w = 54 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 PF 13 - LR - 2 pregyflam BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m ³ sp. 40 mm - 2 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 WFRG 19056B + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m [#]
	EI 120 $R_w = 45 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PF 13 - 2 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 2 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 381597-4112FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m [#]
	EI 120 $R_w = 56 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 PF 13 - LM - 2 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 2 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 381599-4114FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m [#]
	EI 120 $R_w = 51 \text{ dB}$	Pregy D150/M75 - 6 PF 13 - 3 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 3 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 381597-4112FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m [#]
	EI 120 $R_w = 61 \text{ dB}$	Pregy D150/M75 - 6 PF 13 - LM - 3 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 40 mm - 3 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 381599-4114FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m [#]
	EI 120 $R_w = 48 \text{ dB}$	Pregy D160/M100 - 4 PF 15 - 2 pregyflam BA15 - Orditura C100/50 int. 600 mm - 2 pregyflam BA15 <i>Sostituibilità pregyflam BA15**</i>	Fascicolo Tecnico SI-020-10-2024	8,00 m [#]
	EI 120 $R_w = 58 \text{ dB}$	Pregy D160/M100 - 4 PF15 - LM - 2 pregyflam BA15 - Orditura C100/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 pregyflam BA15 <i>Sostituibilità pregyflam BA15**</i>	Fascicolo Tecnico SI-020-10-2024 + CSTB n° DSSF24- 31994/A	8,00 m [#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregyflam BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyflam A1, ladura® plus, ladura® A1, ladura® vapor, solidtex® indoor aventi spessore almeno pari a quello testato.

** Ove indicato, le lastre pregyflam BA15 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyflam A1 BA15, ladura® plus BA15, ladura® A1 BA15, aventi spessore almeno pari a quello testato.




Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qrcode e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.

	Pareti EI 120	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre antincendio		EI 120 $R_w = 53$ dB	Pregy D165/M75 - 6 PF 15 - 3 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 3 pregyFlam BA15	 Ist. Giordano 344892-3869FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m [#]
		EI 120 $R_w = 55$ dB	Pregy D175/M75 - 8 PF 13 - 4 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 4 pregyflam BA13	 Ist. Giordano 344892-3869FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m [#]
		EI 120 $R_w = 64$ dB	Pregy D175/M75 - 8 PF 13 - LM - 4 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia (min. 15 kg/m ³ sp. 45 mm) - 4 pregyflam BA13	 LAPI 284-C-22-388FR + Rapporto EXAP LAPI 075-C-22-AR1-22	12,00 m [#]
PROMATECT®-100X	 Promat	EI 120 $R_w = 45$ dB	Parete EI120 a singola lastra per lato - 1 x 12 mm PROMATECT®-100X - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di roccia min. 70 kg/m ³ sp. 60 mm - 1 x 12 mm PROMATECT®-100X <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i>	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato Ist. Giordano 415821-4381FR + Rapporto EXAP IG 423022	5,00 m [#]
	 Promat	EI 120 $R_w = 49$ dB	Parete EI120 a singola lastra per lato - 1 x 20 mm PROMATECT®-100X - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia min. 15 kg/m ³ sp. 60 mm - 1 x 20 mm PROMATECT®-100X <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i>	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato Applus 22/32307429 + Rapporto EXAP 23-32301544	5,00 m [#]
	 Promat	EI 120 $R_w = 57$ dB	Parete EI 120 a grande altezza con isolante - 2 x 12 mm PROMATECT®-100X - Orditura C100/50 dorso-dorso int. 600 mm con giunto telescopico in sommità - Lana di vetro o di roccia (min. 24 kg/m ³ sp. 100 mm) - 2 x 12 mm PROMATECT®-100X <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i>	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato Fascicolo Tecnico PR-026/11/2021	9,00 m [#]
	 Promat	EI 120 $R_w = 58$ dB	Parete EI 120 a grande altezza con isolante - 2 x 12 mm PROMATECT®-100X - Orditura C150/50 dorso-dorso int. 600 mm con giunto telescopico in sommità - Lana di vetro o di roccia (min. 15 kg/m ³ sp. 70+70 mm) - 2 x 12 mm PROMATECT®-100X <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i> $H_{max} = 12$ m con 3x12mm PROMATECT®-100X per lato	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato CSTB RS22-011 + Rapporto EXAP CSTB DSSF22-11503	11,00 m [#]

[#] Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

PARETI LEGGERE (Prove secondo EN 1364-1)

Pareti a singola orditura metallica


Lastre speciali	Pareti EI 120	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
		EI 120 $R_w = 61 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 2 PSplus + 2 S-tex - LR - 1 pregyplac plus BA13 - 1 solidtex® indoor - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 60 mm - 1 solidtex® indoor - 1 pregyplac plus BA13 <i>Sostituibilità pregyplac plus BA13*</i> <i>Sostituibilità solidtex® indoor**</i>	 Ist. Giordano 351103-3915FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	4,20 m[#]
		EI 120 $R_w = 59 \text{ dB}$	Pregy D100/M50 - 4 LD - LR - 2 ladura® plus BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 2 ladura® plus BA13 <i>Sostituibilità ladura® plus BA13***</i>	 WFRG 19056B + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]
		EI 120 $R_w = 62 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 LD - LM - 2 ladura® plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 60 mm - 2 ladura® plus BA13 <i>Sostituibilità ladura® plus BA13***</i>	 Ist. Giordano 381599-4114FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]
		EI 120 $R_w = 63 \text{ dB}$	Pregy D125/M75 - 4 S-tex - LM - 2 solidtex® indoor - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia sp. 60 mm - 2 solidtex® indoor <i>Sostituibilità solidtex® indoor**</i>	 Ist. Giordano 381599-4114FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m[#]


Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregyplac plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac A1, pregyvapor, Pregydro, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

** Ove indicato, le lastre solidtex® indoor possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® vapor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

*** Ove indicato, le lastre ladura® plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® A1, ladura® vapor, solidtex® indoor, pregyflam, pregyflam A1 aventi spessore almeno pari a quello testato.

Pareti EI 180		Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre antincendio		EI 180 $R_w = 51$ dB	Pregy D150/M75 - 6 PF 13 - 3 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 3 pregyflam BA13 <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 383047-4129FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m [#]
		EI 180 $R_w = 64$ dB	Pregy D175/M75 - 8 PF 13 - LM - 4 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia (min. 15 kg/m ³ sp. 45 mm) - 4 pregyflam BA13	 LAPI 284-C-22-388FR + Rapporto EXAP LAPI 075-C-22-AR1-22	5,00 m [#]
		EI 180 $R_w = 55$ dB	Pregy D190/M75 - 6 PF 15 + 2 PF 13 - 1 pregyflam BA13 (o BA15) - 3 pregyflam BA15 - Orditura C75/50 int. 600 mm - 3 pregyflam BA15 - 1 pregyflam BA13 (o BA15) <i>Sostituibilità pregyflam BA13*</i>	 Ist. Giordano 383047-4129FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	6,00 m [#]




Pareti EI 240		Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre antincendio		EI 240 $R_w = 64$ dB	Pregy D175/M75 - 8 PF 13 - LM - 4 pregyflam BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o di roccia (min. 15 kg/m ³ sp. 45 mm) - 4 pregyflam BA13	 LAPI 284-C-22-388FR + Rapporto EXAP LAPI 075-C-22-AR1-22	4,00 m [#]



Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre pregyflam possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyflam A1, ladura® plus, ladura® A1, ladura® vapor, solidtex® indoor aventi spessore almeno pari a quello testato.

PARETI LEGGERE (Prove secondo EN 1364-1)

Pareti a doppia orditura metallica

	Pareti EI 60	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Laestre easy		EI 60 $R_w = 60$ dB	Pregy S150/2M50 - 4 easy - LM - 2 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - Intercapedine d'aria - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 easy 13® <i>Sostituibilità easy 13® *</i>	Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	4,00 m[#]
Laestre speciali		EI 60 $R_w = 66$ dB	Pregy S140/2M50 - 3 S-tex - LR - 1 solidtex® indoor - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m ³ sp. 40 mm - 1 solidtex® indoor - Intercapedine d'aria - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m ³ sp. 40 mm - 1 solidtex® indoor	 Ist. Giordano 351340-3917FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,20 m[#]
Parete per cinema		EI 60 $R_w > 73$ dB	Pregy SLA260/2M100 - 2 PS + 2 PS 18 - LM - 1 preggyplac BA18 - 1 preggyplac BA13 - Doppia orditura metallica legata con connettori acustici PHONI SL int. 2,0 m - C50/50 dorso-dorso h ≤ 11,05 m - C100/50 dorso-dorso h ≤ 13,45 m # (sp. 500 mm) - Doppio isolamento in lana di vetro - 1 preggyplac BA13 - 1 preggyplac BA18	 Effectis 07-A-011	13,45 m[#]




	Pareti EI 90	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Laestre standard		EI 90 $R_w = 61$ dB	Pregy S150/2M50 - 4 PS Plus - LM - 2 preggyplac plus BA13 - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - Intercapedine d'aria - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 preggyplac plus BA13 <i>Sostituibilità preggyplac plus BA13**</i>	 Ist. Giordano 415849-4382FR + Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024	4,00 m[#]
Laestre easy		EI 90 $R_w = 61$ dB	Pregy S163/2M50 - 5 easy - LM - 2 easy 13® - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 1 easy 13® - Intercapedine d'aria - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 easy 13® <i>Sostituibilità easy 13® *</i>	Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	4,00 m[#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre easy 13® possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre preggyplac, preggyplac plus, preggyplac A1, preggyvapor, preggydro, white air, ydro white air, preggydur I, preggydur white, preggyboard, easy pro 13®, ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, ladura® vapor, solidtex® indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, preggyflam, preggyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

** Ove indicato, le lastre preggyplac plus BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre preggyplac A1, preggyvapor, preggydro, white air, ydro white air, preggydur I, preggydur white, preggyboard, easy pro 13®, ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, ladura® vapor, solidtex® indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, preggyflam, preggyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qr code e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.


	Pareti EI 120	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre antincendio		EI 120 $R_w = 64 \text{ dB}$	Pregy S125-200/2M50-100 - 4 PF - LM - 2 pregyflam BA13 - Doppia orditura metallica int. 400/600 mm: - C50/50 singoli / doppi $h_{\max} = 3,7 - 4,2 \text{ m}$ - C100/50 singoli / doppi $h_{\max} = 4,4 - 5,3 \text{ m}$ - Doppio isolamento in lana di vetro - 2 pregyflam BA13	 Efectis 09-E-533	5,30 m[#]
		EI 120 $R_w = 65 \text{ dB}$	Pregy S163/2M50 - 2 easy + 3 easy pro - LM - 1 easy pro 13[®] - 1 easy 13[®] - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 1 easy pro 13[®] - Intercapedine d'aria - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 1 easy 13[®] - 1 easy pro 13[®] <i>Sostituibilità easy 13[®] *</i> <i>Sostituibilità easy pro 13[®] **</i>	Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	4,00 m[#]
Lastre easy		EI 120 $R_w = 62 \text{ dB}$	Pregy S163/2M50 - 4 easy + 1 PF13 - LM - 2 easy 13[®] - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 1 pregyflam/ ladura[®] plus/ solidtex[®] indoor - Intercapedine d'aria - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 easy 13[®] <i>Sostituibilità easy 13[®] *</i>	 Ist. Giordano 415850-4383FR + Fascicolo Tecnico SI-019/04/2024-01	4,00 m[#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

* Ove indicato, le lastre easy 13[®] possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac, pregyplac plus, pregyplac A1, pregyvapor, pregydro, white air, ydro white air, pregydur I, pregydur white, pregysoundboard, easy pro 13[®], ladura[®] plus, ladura[®] A1, ladura[®] air, ladura[®] vapor, solidtex[®] indoor, solidtex[®] outdoor XT, aquaboardTM pro, pregyflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

** Ove indicato, le lastre easy pro 13[®] possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura[®] plus, ladura[®] A1, ladura[®] air, ladura[®] vapor, solidtex[®] indoor, solidtex[®] outdoor XT, pregyflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

PARETI ESTERNE

Pareti esterne	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Novità 	EI 60 $R_w = 50 \text{ dB}$	Parete esterna aquaboard™ pro - 1 aquaboard™ pro + rasatura XT - Orditura C100/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. min. 70 mm - 1 ladura® plus BA13 Esposizione: fuoco bidirezionale Sostituibilità aquaboard™ pro* Sostituibilità ladura® plus** Aggiunta lastra pregyvapor BA13®	 Ist. Giordano 399848-4276FR + Fascicolo Tecnico SI-022-06-2025	5,00 m#
Novità 	EI 120 $R_w = 64 \text{ dB}$	Parete esterna aquaboard™ pro - 1 aquaboard™ pro + rasatura XT - Orditura C100/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 80 mm - 1 ladura® plus BA13 - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 60 mm - 1 pregyvapor BA13 - 1 ladura® plus BA13 Esposizione: fuoco bidirezionale Sostituibilità aquaboard™ pro* Sostituibilità ladura® plus** Sostituibilità pregyvapor BA13***	 Ist. Giordano 386318-4160FR + Fascicolo Tecnico SI-022-06-2025	4,20 m#
Novità 	EI 120 $R_w = 74 \text{ dB}$	Parete esterna Solidtex Wall System - 1 solidtex outdoor XT + rasatura XT - Orditura C100/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 80 mm - 1 solidtex indoor - Orditura C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 60 mm - 1 pregyvapor BA13 - 1 solidtex indoor Esposizione: fuoco bidirezionale Sostituibilità solidtex® outdoor XT**** Sostituibilità solidtex® indoor***** Sostituibilità pregyvapor BA13*** Possibilità di prevedere rivestimento incollato come da specifiche Siniat	 Ist. Giordano 386318-4160FR + Fascicolo Tecnico SI-022-06-2025	4,20 m#

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

*Ove indicato, le lastre aquaboard™ pro possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre solidtex® outdoor XT, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

**Ove indicato, le lastre ladura® plus possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® A1, ladura® air, solidtex® Indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, pregyflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.


***Ove indicato, le lastre pregyvapor possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac, pregyplac plus, pregyplac A1, pregydro, white air, ydro white air, pregydur I, pregydur white, pregy-soundboard, easy® pro 13, ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, solidtex® Indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, pregyflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.


****Ove indicato, le lastre solidtex® outdoor XT possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre aquaboard™ pro, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

*****Ove indicato, le lastre solidtex® indoor possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, solidtex® Indoor, solidtex® outdoor XT, pregyflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

@Ove indicato è consentita l'aggiunta, su uno dei due lati, n.1 lastra di gesso rivestito della gamma Siniat, indipendentemente dalla posizione dello strato (es. pregyvapor etc.)

SETTI INDIPENDENTI / CAVEDI TECNICI (Prove secondo EN 1364-1)

Cavedi EI 30		Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre standard	 Novità	EI 30 $R_w = 31 \text{ dB}$ $R_w = 33 \text{ dB}$ (con isolante)	Pregy CW75/M50 - 2 PS13 – LM (opzionale) - Orditura minima: C50/50 dorso-dorso int. 600 mm o C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 pregyplac BA13 Esposizione: fuoco bidirezionale <i>Rimozione isolante consentita</i> <i>Sostituibilità pregyplac BA13*</i>	 Efectis 07-A-030 + Est. 09/3 + Fascicolo Tecnico SI-012/03/2025	3,30 m[#]
	 Novità				



Cavedi EI 45		Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre antincendio	 Novità	EI 45 $R_w = 33 \text{ dB}$ $R_w = 35 \text{ dB}$ (con isolante)	Pregy CW75/M50 - 2 PF13 – LM (opzionale) - Orditura minima: C50/50 dorso-dorso int. 600 mm o C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 2 pregyflam BA13 Esposizione: fuoco bidirezionale <i>Rimozione isolante consentita</i> <i>Sostituibilità pregyflam BA13**</i>	 WFRGENT n.17656B + Fascicolo Tecnico SI-012/03/2025	4,00 m[#]
	 Novità				

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

*Ove indicato, le lastre pregyplac possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre pregyplac plus, pregyplac A1, pregyvapor, pregydro, white air, ydro white air, pregydur I, pregydur white, pregysoundboard, easy® pro 13, ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, solidtex® Indoor, solidtex® outdoor XT, aquaboard™ pro, pregyflam, pregydroflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

**Ove indicato, le lastre pregyflam BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, solidtex® Indoor, solidtex® outdoor XT, pregydroflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qrcode e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.

Cavedi EI 120		Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastre antincendio	Novità 	EI 120 $R_w = 36 \text{ dB}$ $R_w = 40 \text{ dB}$ (con isolante)	Pregy CW95/M50 - 3 PF15 – LM (opzionale) - Orditura minima: C50/50 dorso-dorso int. 600 mm o C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 3 pregyflam BA15 Esposizione: fuoco bidirezionale <i>Rimozione isolante consentita</i> <i>Sostituibilità pregyflam BA15*</i>	 CSTB RS12-076 + Est. 13/2 + Fascicolo Tecnico SI-012/03/2025	4,00 m [#]
	Novità 	EI 120 $R_w = 36 \text{ dB}$ $R_w = 40 \text{ dB}$ (con isolante)	Pregy CW95/M50 - 3 PF15 – LM (opzionale) - Orditura minima: C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 3 pregyflam BA15 Esposizione: fuoco lato lastre <i>Rimozione isolante consentita</i> <i>Sostituibilità pregyflam BA15*</i>	 CSTB RS12-076 + Est. 13/2 + Fascicolo Tecnico SI-012/03/2025	> 4,00 m [#]
	Novità 	EI 120 $R_w = 38 \text{ dB}$ $R_w = 41 \text{ dB}$ (con isolante)	Pregy CW100/M50 - 4 PF13 – LM (opzionale) - Orditura minima: C50/50 dorso-dorso int. 600 mm o C75/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 4 pregyflam BA13 Esposizione: fuoco bidirezionale <i>Rimozione isolante consentita</i> <i>Sostituibilità pregyflam BA13**</i>	Fascicolo Tecnico SI-012/03/2025	4,00 m [#]
	Novità 	EI 120 $R_w = 38 \text{ dB}$ $R_w = 41 \text{ dB}$ (con isolante)	Pregy CW100/M50 - 4 PF13 – LM (opzionale) - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di vetro o roccia sp. 40 mm - 4 pregyflam BA13 Esposizione: fuoco lato lastre <i>Rimozione isolante consentita</i> <i>Sostituibilità pregyflam BA13**</i>	Fascicolo Tecnico SI-012/03/2025	> 4,00 m [#]

Altezza massima riferita alla sola prestazione antincendio. L'orditura metallica dovrà essere dimensionata in funzione dell'altezza di progetto e delle azioni agenti secondo NTC 17/01/2018;

*Ove indicato, le lastre pregyflam BA15 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, pregydroflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

**Ove indicato, le lastre pregyflam BA13 possono essere sostituite, anche parzialmente, con lastre ladura® plus, ladura® A1, ladura® air, solidtex® Indoor, solidtex® outdoor XT, pregydroflam, pregyflam A1, avendo spessori almeno pari a quelli testati.

Blocchi forati di laterizio	Classe	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
	EI 120	Supporto - Muratura in blocchi forati di laterizio sp. min. 80 mm NON intonacati Placcaggio Pregy CW Incollata - 1 PF 15 - 1 pregyflam BA15 fissata al supporto con plotte di colla P120 disposte ogni 30x30 cm e con tasselli metallici (n. 3/m³) <i>Esposizione: placcaggio sul lato esposto</i>	 LAPI 115/C/13-177FR	4,00 m
	EI 120	Supporto - Muratura in blocchi forati di laterizio sp. min. 80 mm (fino H = 4 m) con 10 mm di intonaco sul lato non esposto al fuoco Placcaggio Pregy CW Incollata - 1 PF 13 - 1 pregyflam BA13 fissata al supporto con plotte di colla P120 disposte ogni 30x30 cm e con tasselli metallici (n. 3/m³) <i>Esposizione: placcaggio sul lato esposto</i> <i>Sostituibilità lastre pregyflam BA13**</i>	 LAPI 157/C/14-229FR + Fascicolo Tecnico SI-011-04-2025	8,00 m *
	EI 120	Supporto - Muratura in blocchi forati di laterizio sp. min. 80 mm (fino H = 4 m) con 10 mm di intonaco su entrambi i lati Controparete Pregy CW 40/S4927 - 1 PF - Orditura S4927 int. 600 mm vincolata con Gancio distanziatore S4915/27 int. 1000 mm - 1 pregyflam BA13 <i>Esposizione: controparete sul lato esposto</i> <i>Sostituibilità lastre pregyflam BA13**</i>	 Ist. Giordano 305030-3540FR + Fascicolo Tecnico SI-011-04-2025	8,00 m *
	EI 120	Supporto - Muratura in blocchi forati di laterizio sp. min. 80 mm (fino H = 4 m) con 10 mm di intonaco sul lato non esposto Controparete Pregy CW 65/M50 - 1 PF 15 - LR - Orditura C50/50 int. 600 mm - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 50 mm - 1 pregyflam BA15 <i>Esposizione: controparete sul lato esposto</i> <i>Sostituibilità lastre pregyflam BA15***</i>	 Ist. Giordano 297101-3447FR + Fascicolo Tecnico SI-011-04-2025	8,00 m *

*** Lastre pregvflam BA15 sostituibili con pregvflam A1 BA15, pregvdroflam BA15, ladura® plus BA15, ladura® A1 BA15

Blocchi di calcestruzzo	Classe	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastr antincendio	EI 120	Supporto - Parete in blocchi di calcestruzzo pieni, monocamera o multicamera, spessore minimo 80 mm (fino H = 4 m) Controparete Pregy CW 28/S4915 - 1 PF - Orditura S4915 int. 600 mm vincolata con Gancio distanziatore S4915/27 int. 1000 mm - 1 pregyflam BA13 <i>Esposizione: controparete sul lato esposto</i> <i>Sostituibilità lastre pregyflam BA13**</i>	Ist. Giordano 351087-3914FR + Fascicolo Tecnico SI-011-04-2025	8,00 m*

** Lastre preqvflam BA13 sostituibili con preqvflam A1, PregydroFlam, ladura® plus, ladura® A1, solidtex® indoor

Cartongesso esistente	Classe	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
	EI 60	Supporto - Parete in cartongesso sp. min. 75 mm composta da orditura minimo C50/50 int. 600 mm e rivestimento su entrambi i lati con almeno n.1 lastra tipo A (EN 520) sp. 12,5 mm Lastre aggiuntive - 2 pregyflam BA13 avvitare sul lato esposto <i>Esposizione: fuoco lato lastre aggiuntive</i>	Ist. Giordano 342212-3849FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	12,00 m
	EI 90	Supporto - Parete in cartongesso sp. min. 75 mm composta da orditura minimo C50/50 int. 600 mm e rivestimento su entrambi i lati con almeno n.1 lastra tipo A (EN 520) sp. 12,5 mm Lastre aggiuntive - 2 pregyflam BA13 avvitare sul lato esposto <i>Esposizione: fuoco lato lastre aggiuntive</i>	Ist. Giordano 342212-3849FR + Fascicolo Tecnico SI-017/06/2022	5,00 m
	EI 120	Supporto - Parete in cartongesso sp. min. 75 mm composta da orditura minimo C50/50 int. 600 mm e rivestimento su entrambi i lati con almeno n.1 lastra tipo A (EN 520) sp. 12,5 mm Lastre aggiuntive - 2 pregyflam BA13 avvitare sul lato esposto <i>Esposizione: fuoco lato lastre aggiuntive</i>	Ist. Giordano 342212-3849FR	4,00 m

P

Pr

	Parete CLT / XLAM	Prestazioni	Configurazione minima	Riferimento	Hmax
Lastra antincendio	 	REI 120 $R_w = 35 \text{ dB}$	Supporto - Parete portante in legno lamellare incrociato (CLT) spessore 100 mm Placcaggio in aderenza - 1 pregyflam BA13 avvitata al supporto con viti SNT/45 int. 250 x 600 mm <i>Esposizione: rivestimento sul lato esposto</i> <i>Carico applicato: 42 kN/m</i>	 CSI 2299FR	3,00 m
Lastra speciali	 	REI 120 $R_w = 54 \text{ dB}$	Supporto - Parete portante in legno lamellare incrociato (CLT) spessore 100 mm Controparete CW 63/M50 - 1 LD - LR - Orditura C50/50 int. 600 mm vincolata - Lana di roccia 40 kg/m³ sp. 40 mm - 1 ladura® plus BA13 Accessori - Scatole elettriche protette con PROMASEAL-PLSK (503) <i>Esposizione: controparete sul lato esposto</i> <i>Carico applicato: 42 kN/m</i>	 CSI 2297FR	3,00 m


	Controsoffitti a membrana	Prestazioni	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio		EI 60 (a ← b) $R_w = 33 \text{ dB}$	Pregy CDO S4927/90/40/120 - 2 PF 15 - Doppia orditura metallica con profili S4927: - primari int. 90 cm - secondari int. 40 cm - pendinatura int. 120 cm tramite Gancio con molla per S4915/27 + pendino ad occhiello $\Phi 3,9 \text{ mm}$ - 2 pregyflam BA15 <i>Sostituibilità lastre pregyflam BA15*</i>	 Ist. Giordano 288062-3350FR + Fascicolo Tecnico CDOM 001/2013
		EI 90 (a ← b) $R_w = 36 \text{ dB}$	Pregy CDO S4927/75/40/60 - 3 PF 15 - Doppia orditura metallica con profili S4927: - primari int. 75 cm - secondari int. 40 cm - pendinatura int. 60 cm tramite Gancio con molla per S4915/27 + pendino ad occhiello $\Phi 3,9 \text{ mm}$ - 3 pregyflam BA15	 Ist. Giordano 322721-3711FR
PROMATECT®-100X	Promat 	EI 120 (a ← b) $R_w = 33 \text{ dB}$	Controsoffitto a membrana EI 120 PROMATECT®-100X - Doppia orditura metallica con profili S4927: - primari int. 75 cm - secondari int. 50 cm - pendinatura int. 80 cm tramite Gancio con molla per S4915/27 + pendino ad occhiello $\Phi 3,9 \text{ mm}$ - 2 x 20 mm PROMATECT®-100X Accessori - Botole d'ispezione - Faretti - Attraversamenti impiantistici	 Ist. Giordano 353244-3930FR

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qrcode e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.

	Controsoffitti autoportanti	Prestazioni	Configurazione	Riferimento	Luce _{max}
Lastre antincendio PROMATECT®-100X		EI 120 (a ↔ b) R _w = 45 dB	Pregy C-AUTO125/M75 – 4 PF - 2 preglyflam BA13 - Orditura C75/50 dorso-dorso int. 400 mm - 2 preglyflam BA13 <i>Esposizione: fuoco bidirezionale</i> <i>Larghezza: illimitata</i>	 Ist. Giordano 383049-4131FR + Fascicolo Tecnico SI-016/01/2022	3,00 m
		EI 120 (a ↔ b) R _w = 43 dB	Controsoffitto autoportante PROMATECT®-100X - 1 x 12 mm PROMATECT®-100X - Orditura C100/50 x 1 mm dorso-dorso int. 500 mm - Lana di roccia 80 kg/m³ sp. 40+40 mm -1 x 12 mm PROMATECT®-100X <i>Esposizione: fuoco bidirezionale</i> <i>Larghezza: illimitata</i> Accessori - Botole d'ispezione - Faretti - Attraversamenti impiantistici - Elementi sospesi	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato Ist. Giordano 379558-4086FR + Fascicolo Tecnico 023/04/2021	4,40 m
		EI 120 (a ↔ b) R _w = 31 dB	Controsoffitto autoportante PROMATECT®-100X - Orditura C100/50 dorso-dorso int. 400 mm -2 x 20 mm PROMATECT®-100X <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i> <i>Larghezza: illimitata</i> Accessori - Botole d'ispezione - Faretti - Elementi sospesi	 Accedi al MyPromat per scaricare il certificato Ist. Giordano 417324-4388FR	4,00 m

PROTEZIONE DI SOLAI (Prove secondo EN 1365-2)

Protezione di solai in laterocemento

Solai in laterocemento	Classe	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio 	REI 120	Supporto - Solaio in laterocemento 16+4 cm non intonacato Controsoffitto Pregy CSO S4927/50/75 - 1 PF 15 - Singola orditura metallica in semi-aderenza - profili S4927 int. 50 cm - pendinatura int. 75 cm con Gancio distanziatore per S4915/27 - 1 pregyflam BA15	 Ist. Giordano 298753-3469FR
	REI 120	Supporto - Solaio in laterocemento 16+4 cm non intonacato Controsoffitto Pregy CDO S4927/75/40/100 -1 PF - Doppia orditura metallica con profili S4927: - primari int. 75 cm - secondari int. 40 cm - pendinatura int. 100 cm tramite Gancio con molla per S4915/27 + pendino ad occhiello Φ 3,9 mm - 1 pregyflam BA13 <i>Plenum $\geq$ 15 cm</i>	 Ist. Giordano 305005-3539FR
PROMATECT®-100X 	REI 120	Supporto - Solaio in laterocemento 16+4 cm non intonacato Controsoffitto ispezionabile PROMATECT®-100X sp. 12 mm - Orditura metallica PregyGrid: - Orditura principale "└" dim. 38x24x0,4 mm posti ad int. 600 mm - Orditura secondaria "└" dim. 38x24x0,4 mm posti ad int. 600 mm - Pendinatura ad int. 800 mm con pendini ad occhiello Φ 3,9 mm - 1 x 12 mm PROMATECT®-100X (moduli da 595x595 mm) <i>Soluzione applicabile ad altri tipi di solaio*</i> <i>Lastre PROMATECT®-100X in classe A1 di reazione al fuoco</i>	 Fascicolo Tecnico 028-10-2022

Protezione di solai predalles

Solai predalles	Classe	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio 	REI 120	Supporto - Solaio predalles sp. 20 cm (4+12+4) Controsoffitto Pregy CSO S4927/50/60 - 2 PF 13 - Singola orditura metallica in semi-aderenza - profili S4927 int. 50 cm - pendinatura int. 60 cm con Gancio distanziatore per S4915/27 - 2 pregyflam BA13	 Ist. Giordano 275957-3242FR

* La soluzione è applicabile ad altri tipi di supporti: solai in C.A. piani; solai alveolari/alleggeriti in C.A. e C.A.P.; solai predalles, solai nervati in C.A. e C.A.P.; solai in lamiera grecata e solai con elementi in carpenteria metallica, con riferimento al Fascicolo Tecnico 028-10-2022.

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qr code e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.


Protezione di solai in cemento armato con pannelli cassero in EPS (tipo PLASTBAU)

	Solai tipo PLASTBAU	Classe	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio		REI 180	Supporto - Solaio tipo PLASTBAU sp. 29 cm (20/4 + 5) Controsoffitto Pregy CSO S4915/50/60 - 1 PF 15 - Singola orditura metallica in semi-aderenza - profili S4915 int. 50 cm - pendinatura int. 60 cm con Gancio distanziatore per S4915/27 - 1 pregyflam BA15	 CSI 2323FR

Protezione di solai in lamiera grecata collaborante

	Lamiera grecata	Classe	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio		REI 120	Supporto - Lamiera grecata collaborante con soletta di calcestruzzo armato spessore totale circa 14 cm - Travi d'acciaio HEB 100 Controsoffitto Pregy CDO S4927/90/40/75 - 2 PF 15 - Doppia orditura metallica con profili S4927: - primari int. 90 cm - secondari int. 40 cm - pendinatura int. 75 cm con Gancio distanziatore per S4915/27 + barra filettata M6 con dado e controdado - 2 pregyflam BA15 <i>Plenum ≥ 15 cm</i> <i>Distanza minima lastre - intradosso travi = 5 cm</i>	 Ist. Giordano 269134-3195FR
				

Protezione di solai di legno lamellare incrociato (CLT / XLAM)

Solaio CLT / XLAM		Classe	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio		REI 120	Supporto - Solaio in legno lamellare incrociato (CLT) sp. 137 mm	 CSI 2300FR
			Placcaggio in aderenza - 2 preglyflam BA13 fissate con viti SNT/55 e SNT/70	

Protezione di solai in calcestruzzo e acciaio

Solaio misto cls e acciaio	Classe	Configurazione	Riferimento
Lastre per esterno REI 60 Soluzione conforme a RTV 13		Supporto - Solaio misto con soletta in C.A. e travi in carpenteria metallica Controsoffitto Pregy CDO S6027/80/40/100 - 1 AB + LM - Doppia orditura metallica con profili PregyMetalXT S6027: - Primari int. 800 mm - Secondari int. 400 mm - Pendinatura int. 1000 mm con pendini Nonius - Lana minerale sp. 45 mm - 1 aquaboard™ pro	Ist. Giordano 421850-4411FR


PROTEZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO (Prove secondo EN 13381-4)

Strutture in acciaio	Resistenza	Configurazione	Riferimento
Lastre antincendio 	R 30 R 60 R 90 R 120	Protezione di elementi strutturali in acciaio con sezione a I o H mediante inscatolamento con singolo / doppio / triplo strato di lastre pregyflam BA13 e/o pregyflam BA15 avvitate su guide U28/28 vincolate alle ali delle travi o dei pilastri mediante Clip CB <i>Massività < 360 m⁻¹</i> <i>Spessore di protettivo da determinarsi in funzione della massività dell'elemento, della temperatura critica e della resistenza al fuoco richiesta (vedi tabelle sotto riportate)</i>	 Efectis 10-U-519 A

T _{cr} =350 °C						T _{cr} =450 °C						T _{cr} =550 °C					
m ⁻¹	R15	R30	R60	R90	R120	m ⁻¹	R15	R30	R60	R90	R120	m ⁻¹	R15	R30	R60	R90	R120
40				1 Flam15	2 Flam13	40				1 Flam13	1 Flam15	40					1 Flam13
50			1 Flam13		1 Flam13 +1 Flam15	50				1 Flam13	2 Flam13	50				1 Flam13	1 Flam15
60				2 Flam13	2 Flam15	60			1 Flam13		1 Flam13 +1 Flam15				1 Flam13	2 Flam13	2 Flam13
70						70				1 Flam15	2 Flam15						1 Flam13 +1 Flam15
80			1 Flam15		3 Flam13	80										1 Flam15	2 Flam15
90				1 Flam13 +1 Flam15		90				2 Flam13						1 Flam15	2 Flam15
100					2 Flam13 +1 Flam15	100					3 Flam13						
110					2 Flam13 +1 Flam15	110			1 Flam15	1 Flam13 +1 Flam15						2 Flam13	
120		1 Flam13		2 Flam15	1 Flam13 +2 Flam15	120		1 Flam13									3 Flam13
130						130					2 Flam13 +1 Flam15					1 Flam13 +1 Flam15	
140						140				2 Flam15							2 Flam13 +1 Flam15
150			2 Flam13			150										2 Flam15	
160						160											
170						170									1 Flam15	2 Flam15	
180						180											
190	1 Flam13					190	1 Flam13				1 Flam13 +2 Flam15		1 Flam13	1 Flam13			
200						200											1 Flam13 +2 Flam15
210						210											
220						220			2 Flam13								
230						230											
240						240											
250				3 Flam13	3 Flam15	250											
260						260											
270						270				3 Flam13							
280						280											
290		2 Flam15	1 Flam13 +1 Flam15			290									2 Flam13	3 Flam13	
300						300											3 Flam15
310						310											
320						320											
330						330			1 Flam13 +1 Flam15								
340						340		1 Flam15									
350			2 Flam15			350											
360		2 Flam13				360											

Per una corretta progettazione e posa in opera consultare i Rapporti di Classificazione, Rapporti di Valutazione e gli eventuali Fascicoli Tecnici. Certificati disponibili per il download mediante click, qrcode e sito web www.siniat.it. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.

PROTEZIONE DI SCATOLE ELETTRICHE (Prove secondo EN 1366-3)

Scatole elettriche	Supporto, prodotti e prestazioni	Riferimento																		
	Parete a secco con isolamento in lana di roccia - Spessore parete ≥ 125 mm - Almeno 2 x 12,5 mm lastre di cartongesso per lato - Lana di roccia ≥ 60 mm <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento da proteggere</th><th>Guarnizione</th><th>Classe</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scatola a 3 posti (503)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 503 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Scatola a 4 posti (504)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 504 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Scatola a 6 posti (506)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 506 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x196x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x392x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>EI 120</td></tr> </tbody> </table> <i>Esposizione: possibile presenza di scatole elettriche e scatole di derivazione sia sul lato esposto al fuoco sia su quello non esposto.</i>	Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe	Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120	Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 120	Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 120	Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120	Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120	Ist. Giordano 400581-4282FR
Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe																		
Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120																		
Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 120																		
Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 120																		
Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120																		
Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120																		
	Parete a secco con isolamento in lana di vetro - Spessore parete ≥ 125 mm - Almeno 2 x 12,5 mm lastre di cartongesso per lato - Lana di vetro di qualsiasi spessore <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento da proteggere</th><th>Guarnizione</th><th>Classe</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scatola a 3 posti (503)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 503 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Scatola a 4 posti (504)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 504 Wall</td><td>EI 90*</td></tr> <tr> <td>Scatola a 6 posti (506)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 506 Wall</td><td>EI 90*</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x196x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x392x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <i>*è possibile proteggere fino a EI 120 le scatole 504, 506 e le scatole di derivazione prevedendo localmente la sostituzione dell'isolamento in lana di vetro con pannello in lana di roccia di spessore minimo 60 mm. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.</i> <i>Esposizione: possibile presenza di scatole elettriche sia sul lato esposto al fuoco sia su quello non esposto.</i>	Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe	Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120	Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 90*	Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 90*	Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-	Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-	Ist. Giordano 400581-4282FR
Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe																		
Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120																		
Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 90*																		
Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 90*																		
Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-																		
Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-																		
	Parete a secco non isolata - Spessore parete ≥ 125 mm - Almeno 2 x 12,5 mm lastre di cartongesso per lato <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento da proteggere</th><th>Guarnizione</th><th>Classe</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scatola a 3 posti (503)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 503 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Scatola a 4 posti (504)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 504 Wall</td><td>EI 90*</td></tr> <tr> <td>Scatola a 6 posti (506)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 506 Wall</td><td>EI 90*</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x196x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x392x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <i>*è possibile proteggere fino a EI 120 le scatole 504, 506 e le scatole di derivazione prevedendo localmente l'integrazione di isolamento con pannello in lana di roccia di spessore minimo 60 mm. Per ulteriori informazioni consultare l'Ufficio Tecnico.</i> <i>Esposizione: possibile presenza di scatole elettriche sia sul lato esposto al fuoco sia su quello non esposto.</i>	Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe	Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120	Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 90*	Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 90*	Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-	Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-	Ist. Giordano 400581-4282FR
Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe																		
Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120																		
Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 90*																		
Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 90*																		
Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-																		
Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	-																		

Scatole elettriche	Supporto, prodotti e prestazioni	Riferimento																		
Pareti in muratura	Parete in muratura - Spessore parete ≥ 125 mm <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento da proteggere</th><th>Guarnizione</th><th>Classe</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scatola a 3 posti (503)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 503 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Scatola a 4 posti (504)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 504 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Scatola a 6 posti (506)</td><td>PROMASEAL®-PLSK 506 Wall</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x196x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>EI 120</td></tr> <tr> <td>Derivazione 152x392x75 mm</td><td>2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm</td><td>EI 120</td></tr> </tbody> </table>	Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe	Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120	Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 120	Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 120	Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120	Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120	Ist. Giordano 400581-4282FR
Elemento da proteggere	Guarnizione	Classe																		
Scatola a 3 posti (503)	PROMASEAL®-PLSK 503 Wall	EI 120																		
Scatola a 4 posti (504)	PROMASEAL®-PLSK 504 Wall	EI 120																		
Scatola a 6 posti (506)	PROMASEAL®-PLSK 506 Wall	EI 120																		
Derivazione 152x196x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120																		
Derivazione 152x392x75 mm	2 x PROMASEAL®-PLSK 2,5 mm	EI 120																		

PROMASEAL®PLSK è una guarnizione intumescente autoadesiva a base di grafite, di spessore 2,5 mm, per la protezione antincendio fino ad EI 120 di scatole elettriche e scatole di derivazione in materiale plastico. Viene fornita pre-tagliata a misura per scatole elettriche tipo 503, 504, 506 o in fogli per l'applicazione in scatole di derivazione. La guarnizione va posizionata all'interno della scatola elettrica o della scatola di derivazione, con la faccia autoadesiva applicata sul fondo dell'elemento da proteggere. Per scatole di derivazione prevedere l'applicazione di un doppio spessore di guarnizione. I cavi elettrici di collegamento possono passare attraverso gli spazi già presenti nelle guarnizioni pre-tagliate o in ulteriori fori da realizzare secondo le specifiche esigenze.

Sostenibilità

A close-up photograph of a green leaf with several water droplets. The droplets are in sharp focus, reflecting light, while the background is blurred. The image is partially covered by a dark, diagonal geometric shape in the top-left corner.

Costruire per il domani

In quanto produttori di sistemi a secco, da molti anni siamo guidati dall'ambizione di passare da un'economia lineare, caratterizzata da una mentalità 'usa e getta', a un'**economia circolare**, che coinvolga tutti gli attori della filiera produttiva per **mitigare gli impatti ambientali e portare benefici alla società** presente e futura.

Da anni Siniat sviluppa soluzioni innovative per l'edilizia, perseguendo volontariamente e con passione obiettivi che aiutino a costruire un futuro migliore e sostenibile. Abbiamo raggiunto risultati unici, ben oltre le prestazioni minime richieste, che contribuiscono in modo vantaggioso ai criteri ambientali dei sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici, obbligatori e volontari.

Siniat risponde pienamente a criteri e principi dell'Edilizia Sostenibile con i propri prodotti e servizi, che facilitano l'ottenimento dei crediti nei protocolli ambientali grazie a EPD, Cradle to Cradle, percentuali di riciclato elevatissime, emissioni e contenuto VOC minimi e PregyGreenService.

L'eccellenza che
Siniat dichiara
è **oggettiva,
misurata e
certificata**
da enti terzi.





EPD

Una Dichiarazione Ambientale di Prodotto è un rapporto volontario e certificato da parte terza, preparato secondo standard internazionali (come UNI EN ISO 14025 e UNI EN 15804), che documenta gli effetti ambientali di un prodotto nel suo intero ciclo di vita. Per creare una EPD è necessario effettuare un'analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment), quantificando i potenziali impatti su ambiente e salute umana secondo regole di calcolo specifiche per categorie prodotto. L'intero processo del prodotto, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, trasporto ed installazione nell'edificio, fino a considerare le fasi di fine vita, come smantellamento e smaltimento o riciclo, è valutato in modo quantitativo, comprensibile e trasparente. Siniat ha scelto di sottoporre a LCA e conseguentemente ottenere le **Dichiarazioni Ambientali di Prodotto di tutta la propria gamma lastra e struttura metallica**. Sosteniamo, così, tutte le necessità progettuali del Professionista che persegue un'edilizia sostenibile, dandogli la libertà di scegliere un prodotto comunque rispondente alle valutazioni ambientali dell'edificio.



C2C

Lo standard C2C attesta un impegno continuo nel miglioramento della salubrità dei materiali, nella circolarità e responsabilità dell'uso di risorse, per garantire un impatto positivo sull'ambiente, coniugato alla responsabilità sociale nella produzione. Siniat è il primo sito industriale in Italia, e tra i pochi in Europa, ad ottenere la certificazione di parte terza **Cradle to Cradle livello Bronze V. 4.0 sulle lastre in cartongesso**. Il nostro impegno per offrire ai Professionisti prodotti conformi ai più alti requisiti della sostenibilità, contribuendo ai crediti sulla sicurezza prodotti e responsabilità nell'uso di risorse.



CONTENUTO DI RICICLATO E RICICLABILITÀ

Siniat è **leader di mercato nel contenuto di riciclato** delle lastre in cartongesso. Utilizziamo da anni gessi da fonti alternative accuratamente selezionati che ci permettono di raggiungere valori di riciclato fino al 35%, secondo la tipologia di prodotto della nostra intera gamma lastre. Tali successi sono validati da ICMQ, che ha rilasciato un Certificato di Prodotto secondo UNI EN ISO 14021, in piena ottemperanza del Decreto CAM così come dei requisiti di protocolli di Sostenibilità Edilizia. L'alto contenuto di riciclato, ben oltre i valori di riferimento di mercato, facilita il Professionista nel raggiungimento dell'obiettivo di riciclato dell'intero progetto. Tutte le lastre a base gesso di Siniat sono inoltre riciclabili al 100%, permettendo una gestione differenziata dei rifiuti a fine vita, finalizzata al recupero e riciclo degli stessi.



EMISSIONI E CONTENUTO VOC

Siniat assicura prodotti che rispondono ai più alti criteri di salubrità, **certificati Indoor Air Comfort Gold da Eurofins**: garanzia di materiali con le più basse emissioni di composti organici volatili.

Le emissioni COV (Composti Organici Volatili) di tutti i prodotti lastre e stucchi della gamma Siniat sono state valutate e certificate Indoor Air Comfort Gold, assicurando la totale conformità agli standard emessi dagli Stati UE oltre che ai più stringenti requisiti di qualità dell'aria interna di certificazioni volontarie di Sostenibilità Edilizia. Inoltre, la gamma stucchi Siniat è stata valutata presso i laboratori di Eurofins anche per il contenuto COV secondo gli standard di riferimento, in conformità dei requisiti per i prodotti applicati ad umido.



PregyGreenService

Dal 2011 Siniat offre al mercato il PregyGreenService, il primo servizio di recupero e riciclo scarti post-consumo a base gesso che permette di assicurare la gestione differenziata dei rifiuti da costruzione: un servizio unico ed in piena ottemperanza dell'uso sostenibile delle risorse incentivato sia nel Decreto CAM, che nei protocolli di Sostenibilità Edilizia.

Il PregyGreenService è la soluzione innovativa e risolutiva per la gestione a recupero degli scarti a base gesso, realizzata grazie all'integrazione dell'impianto di riciclo con la linea di produzione lastre Siniat.

Siniat quindi è l'unico produttore di lastre in cartongesso in grado di ridare vita al gesso al 100%. Le imprese in cantiere hanno la possibilità di avvantaggiarsi direttamente del PGS:

- semplice, grazie al rapporto diretto cliente-Siniat
- flessibile, in risposta alle esigenze del cantiere
- sostenibile, in conformità ai principi EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) e di gestione differenziata dei rifiuti richiesti da CAM e progetti sostenibili



Lastre standard e ad alta densità

[pregyflex BA6](#)
[pregyplac BA10](#)
[pregyplac plus BA10](#)
[pregyplac BA13](#)
[pregyplac plus BA13](#)
[pregyplac BA15](#)
[pregyplac BA18](#)
[pregydur I BA13](#)
[pregydur white BA13](#)
[whiteair BA13](#)
[pregysoundboard BA13](#)
[easy 13®](#)



Scheda dettaglio
rating system



Lastre ydro

[pregydro H1 BA13](#)
[pregydro H2 BA13](#)
[pregydro H2 BA15](#)
[whiteydroair BA13](#)
[pregydroflam BA13](#)
[pregydroflam BA15](#)



Scheda dettaglio
rating system



Lastre fuoco

[pregyflam BA13](#)
[pregyflam BA15](#)
[pregyflam A1 BA13](#)
[pregyflam A1 BA15](#)
[pregyplac A1 BA13](#)



Scheda dettaglio
rating system



Lastre ad alta resistenza meccanica

[ladura® plus BA13](#)
[ladura® air BA13](#)
[ladura® plus BA15](#)
[ladura® A1 BA13](#)
[ladura® A1 BA15](#)
[easy pro 13®](#)
[solidtex® indoor](#)



Scheda dettaglio
rating system



Lastre per esterno

[solidtex® outdoor XT](#)
[aquaboard™ pro](#)



Scheda dettaglio
rating system



Specialisti dei materiali
da costruzione a secco



è un marchio di

Etex Building Performance SpA

Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4
20057 Assago (MI)

www.siniat.it

Assistenza Clienti

Tel: [+39 02 99778611](tel:+390299778611)

E-mail: siniat.italia@siniat.com