

# pregyvapor BA13

## DESCRIZIONE

Lastra in gesso rivestito tipo A secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, accoppiata sul dorso con un foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore.

## IMPIEGO

Pareti, contropareti e controsoffitti dove è necessario evitare possibili condense interstiziali (pareti e solai confinanti con l'ambiente esterno o non riscaldato).

### Caratteristiche tecniche

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di lastra (EN 520)                          | A                       |
| Bordi longitudinali                              | Assottigliati           |
| Spessore nominale                                | 12,5 mm ( $\pm 0,5$ mm) |
| Larghezza nominale                               | 1200 mm (0/-4 mm)       |
| Lunghezza nominale                               | 2000, 3000 mm (0/-5 mm) |
| Tolleranza ortogonalità                          | < 2,5 mm/m              |
| Peso                                             | 8,5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Classe di reazione al fuoco                      | A2-s1,d0                |
| Conducibilità termica                            | 0,21 W/mK               |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore | $\mu = 1660$            |
| Assorbimento d'acqua superficiale                | n. d.                   |
| Assorbimento d'acqua totale                      | n. d.                   |
| Carico di rottura a flessione longitudinale      | > 550 N                 |
| Carico di rottura a flessione trasversale        | > 210 N                 |
| Durezza superficiale (diametro dell'impronta)    | n. d.                   |

## CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.  
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

**Etex Building Performance S.p.A.**

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611  
siniat.italia@siniat.com | [www.siniat.it](http://www.siniat.it)