

Isolatura vapor BA13

DESCRIZIONE

Lastra in gesso rivestito tipo D E F H1 I R secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, additivata con fibre di legno e fibre di vetro e con nucleo densificato di speciale formulazione per aumentarne la coesione ad alta temperatura e ridurre l'assorbimento d'acqua (< 5%), accoppiata sul dorso con un foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore.

IMPIEGO

Pareti, contropareti e controsoffitti dove è necessario evitare possibili condense interstiziali (pareti e solai confinanti con l'ambiente esterno o non riscaldato).

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	D E F H1 I R
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	12,5 mm ($\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 2800 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	12,8 kg/m ²
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,25 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu = 1660$
Assorbimento d'acqua superficiale	< 180 g/m ²
Assorbimento d'acqua totale	< 5%
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 725 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 300 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	< 15 mm

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it