



Scopri il sito



ladura® foam

DESCRIZIONE

ladurafoam è un pannello composito accoppiato marcato CE secondo EN 13950, costituito da una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati, tipo D E F H1 I R secondo EN 520, additivata con fibre di legno e fibre di vetro e con nucleo densificato di speciale formulazione per ridurre l'assorbimento d'acqua ($\leq 5\%$), accoppiata ad un pannello isolante in polistirene espanso marcato CE secondo EN 13164. A richiesta accoppiato con barriera al vapore.

IMPIEGO

Riquadrature termiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, mediante incollaggio diretto al supporto, realizzazione di superfici estetiche e finiture d'interni, in tutti i casi dove fosse richiesto un ridotto assorbimento d'acqua e/o resistenza meccanica all'urto della superficie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	D E F H1 I R
Dimensione del pannello	1200 mm x 2000 / 3000 mm
Classe di reazione al fuoco	B-s1,d0
Conducibilità termica	Lastra in gesso rivestito: 0,25 W/mK Pannello in polistirene estruso: 0,031 - 0,034 W/mK

Caratteristiche tecniche del pannello accoppiato

Pannello	Spessore lastra mm	Spessore isolante mm	Spessore totale mm	Peso kg/m ²	Resistenza termica m ² K/W
ladura® foam 13+20	12,5	20	32,5	13,42	0,65
ladura® foam 13+30	12,5	30	42,5	13,73	1,00
ladura® foam 13+40	12,5	40	52,5	14,04	1,30
ladura® foam 13+50	12,5	50	62,5	14,35	1,55
ladura® foam 13+60	12,5	60	72,5	14,66	1,85
ladura® foam 13+80	12,5	80	92,5	15,28	2,40

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



EN 13950



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
costruire.green@etexgroup.com | www.siniat.it