

Scopri il sito



pregydro H1 BA13

DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo H1 secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, con nucleo trattato per un minimo assorbimento d'acqua ($\leq 5\%$).

IMPIEGO

Idonea alla realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco in ambienti umidi, con presenza di vapore acqueo periodico o persistente (bagni e cucine).























Consulta la scheda
di dettaglio
Rating System

Caratteristiche

| Caratteristiche | |
|--|-----------------------------|
| Tipo di lastra | H1 |
| Bordi longitudinali | Assottigliati |
| Spessore nominale | 12,5 mm ($\pm 0,7$ mm) |
| Larghezza nominale | 1200 mm (0/-4 mm) |
| Lunghezza nominale | 3000 mm (0/-5 mm) |
| Tolleranza ortogonalità | < 2,5 mm/m |
| Peso | 8,7 kg/m ² |
| Classe di reazione al fuoco | A2-s1,d0 |
| Conducibilità termica | 0,21 W/mK |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore | 10/4 (dry/wet) |
| Assorbimento d'acqua totale | $\leq 5\%$ |
| Assorbimento d'acqua superficiale | ≤ 180 g/m ² |
| Carico di rottura a flessione longitudinale | > 550 N |
| Carico di rottura a flessione trasversale | > 210 N |
| Durezza superficiale (diametro dell'impronta) | n.d. |

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|
|  <p>LEED Credit (v4/4.1)</p> | MR Materials and Resources |  EPD Environmental Product Declarations |  EPR e % RICICLATO Sourcing of Raw Materials |  C2C Material ingredients |  EPR Construction and Demolition Waste Management | |
| | EQ Indoor Environmental Quality |  IACG Low Emitting Materials | | | | |
| | IN Innovation |  EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001 Integrative Analysis for Building Materials | | | | |
|  <p>WELL v2</p> | WATER |  DoP Interiors Moisture Management | | | | |
| | MATERIALS | OBBLIGATORIO SDS Restrict Asbestos |  Attestazione contenuto 100ppm Enhanced Material Restrictions |  IACG Restrict VOC Emissions |  C2C Select Products with Disclosed Ingredients |  C2C Select Products with Third-Party Verified Ingredients |
|  <p>BREEAM Credit NC Int 2016</p> | MAT |  EPD Life Cycle Impacts |  ISO 14001 Responsible Sourcing of Construction Products |  EPR e % RICICLATO Material Efficiency | | |
| | HEA Health and Wellbeing |  IACG Indoor Air Quality | | | | |
| | WST Waste |  EPR Construction Waste Management |  Functional adaptability di prodotto è conforme | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
|  <p>CAM</p> |  EPR Disassemblabilità |   IACG Emissioni dei Materiali/ Inquinamento Indoor |   % Riciclato Tramezzatura e Controsoffitti |  Rating ESG Valutazione ESG |  Contiene Materiali Rinnovabili |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  <p>TASSONOMIA</p> |  EPR Vincolo 4. Economia circolare [Disassemblaggio e fine vita] |  % Riciclato Vincolo 4. Economia circolare [Contenuto di riciclato] |  SDS Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [REACH] |  IACG Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [Formaldeide, Cancerogeni 1A, 1B] |
|--|--|---|---|---|

★ Punti/crediti possibili utilizzando **pregydro H1 BA13** ✓ Conforme ✓ Criterio premiante ★ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi
 Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold
SDS: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

