



Guide PregyMetal XT U C5 per controsoffitti

DESCRIZIONE

Guide PregyMetal XT in acciaio zincato tipo DX51D+Z275 con rivestimento organico secondo DIN EN ISO 12944 in classe anticorrosione C5-M long secondo la DIN EN ISO 12944-2, Higher C secondo la DIN EN 13964 e C5-M high secondo la DIN 55634, di spessore 0.6 mm con sezione a U, perforate ogni 50 cm per agevolare il fissaggio a pavimento e soffitto.

IMPIEGO

Orditure metalliche per controsoffitti continui a singola o doppia orditura e contropareti in aderenza in ambienti esterni o in ambienti interni altamente corrosivi (piscine, stabilimenti termali, Spa, docce comuni), in abbinamento a profili PregyMetal XT S C5.

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	GUIDE PREGYMETAL XT U28/28 C5
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1
Peso [kg/m]	0.49
Anima (B) [mm]	28
Ala superiore (A) [mm]	28
Ala inferiore (C) [mm]	28
Lunghezza [m]	3
Area di sezione [mm ²]	45.6
Momento d'inerzia maggiore (I _{xx}) [mm ⁴]	6695
Momento d'inerzia minore (I _{yy}) [mm ⁴]	3895
Tensione di snervamento [MPa]	>240

